


ООО «ЯТУ БЕЛ»  
Официальный импортёр на территории Республики Беларусь.  
213814, Могилёвская область, г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13А, ком. 2, +375 (29) 6612107,  
+375 (29) 1144442.  
<https://yatubel.by/>

## **EC-5380 Bumper Paint** **(Структурное покрытие для бамперов)**



Структурное покрытие для бамперов



### Пропорции смешивания:

По объёму	по весу		
2	100	Bumper Paint	EC-5380
1	50	Thinners	EC-1/2/3




Краскопульт : 1.4-1.8mm

Индивидуально, в зависимости  
от размера структуры



1-3 слоя



Между слоями :  
5-10 минут при 20°C



25-30 минут при 20°C



Используйте соответствующий респиратор

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.



**ООО «ЯТУ БЕЛ»**

Официальный импортёр на территории Республики Беларусь.  
213814, Могилёвская область, г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13А, ком. 2, +375 (29) 6612107,  
+375 (29) 1144442.  
<https://yatubel.by/>

**Поверхности пригодные для обработки**

Большинство видов пластиков, подготовленная поверхность

**Продукты и добавки**

<b>продукты</b>	Bumper Paint EC-5380
<b>Активаторы</b>	Thinners EC 1/2/3

**Подготовка поверхности**

Очистка поверхности: необходимо удалить все загрязнения с поверхности перед началом шлифования, для этого необходимо использовать рекомендованные обезжириватели.



Очистка поверхности перед нанесением: удаление всех загрязнений подходящим обезжиривателем.  
При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только обезжириватели на основе растворителей. Избегайте контакта полиэфирных материалов с водой (обезжириватели на водной основе).

**Перемешивание перед использованием**

Тщательное перемешивание перед смешиванием



Финальный шаг шлифования перед нанесением: P320-P500

**Установки краскопульты и воздушное давление**

<b>Краскопульт</b>
С верхним бачком

<b>Диаметр дюзы</b>
1.4-1.8 mm

<b>Рабочее давление</b>
Индивидуально, в зависимости от размера структуры

ООО «ЯТУ БЕЛ»  
Официальный импортёр на территории Республики Беларусь.  
213814, Могилёвская область, г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13А, ком. 2, +375 (29) 6612107,  
+375 (29) 1144442.  
<https://yatubel.by/>


---

## Нанесение

---



Нанесение 1–3 слоя



Очистка поверхности:  
удаление всех загрязнений с  
поверхности перед нанесением

---

## Очистка оборудования

Специальные растворители для очистки.

## VOC

В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного класса продуктов (категория изделия: II B.d) в готовой к нанесению смеси составляет 540 г/литр.

## Хранение

Срок хранения продукта определен, для закрытой упаковки при 20°C. и составляет 2 года.  
Избегайте большого температурного колебания.

---

