

ООО «ЯТУ БЕЛ»
Официальный импортёр на территории Республики Беларусь.
213814, Могилёвская область, г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13А, ком. 2, +375 (29) 6612107,
+375 (29) 1144442.
<https://yatubel.by/>

Ec-1390 2K Plastic Primer (White, Grey, Black)

(Грунт по пластику)



Двухкомпонентный, адгезионный грунт, применяемый для окраски деталей, изготовленных из различных пластмасс, которые применяются в автомобильной промышленности, за исключением деталей, сделанных из мягкого полиуретана.



Пропорции смешивания:

По объёму	по весу		
100	100	Plastic Primer	EC-1390
10	10	Hardener	EC-801/EC-802/EC-803 (по необходимости)
70-90%	70-90%	Thinners	EC-1/ 2/ 3/ 4/ 5




Краскопульт : 1.2-1.5 mm

Давление нанесения :
1.7-2.2 бар на входе
HVLP макс 0.6-0.7 бар на
воздушной головке



1-2 слой/
5-7 мкм за 1 слой



Между слоями :
10-15 минут при 20°C
Нанесение последующего
покрытия: Минимум 15 минут
Максимум 15 часов при 20°C



Последующие покрытия:
1к и 2к отделочные покрытия
EasiCoat.



Используйте соответствующий респиратор

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.



ООО «ЯТУ БЕЛ»
Официальный импортёр на территории Республики Беларусь.
213814, Могилёвская область, г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13А, ком. 2, +375 (29) 6612107,
+375 (29) 1144442.
<https://yatubel.by/>

Поверхности пригодные для обработки

PP, ABS, EPDM/ABS+PC, ABS+PBT и другие

Продукты и добавки

продукты	Plastic Primer EC-1390
Отвердители	Hardeners EC-801/EC-802/EC-803 (опционально)
Разбавители	Thinners EC-1/ EC-2/ EC-3

Подготовка поверхности



Очистка поверхности: необходимо удалить все загрязнения с поверхности перед началом шлифования, для этого необходимо использовать рекомендованные обезжириватели.
Предварительно вымойте поверхность, имеющую старое лакокрасочное покрытие, с теплой водой и моющими средствами, затем ополосните поверхность детали чистой водой.



Новая (не загрунтованная) поверхность;

Обработайте поверхность матирующим материалом в сочетании с пастой с небольшим количеством воды.

Для обработки жесткого пластика используйте матирующий материал VFN (Красный), для обработки мягкого и эластичного пластика используйте матирующий материал UFN (Серый). Обработанную поверхность промыть чистой водой для очистки.

Пластиковые детали с предварительным слоем грунта;

Шлифование; финальный шаг шлифования; P220 - P320

Для локального ремонта повреждения P400

Очистка поверхности: удаление загрязнения поверхности перед нанесением EC-1390 2K рекомендованным способом с использованием обезжиривателя.

При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только обезжириватели на основе сольвентов. Избегайте контакта полиэфирных материалов с водой (обезжириватели на водной основе).



Очистка поверхности перед нанесением: удаление всех загрязнений подходящим обезжиривателем.

При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только обезжириватели на основе сольвентов. Избегайте контакта полиэфирных материалов с водой (обезжириватели на водной основе).

ООО «ЯТУ БЕЛ»

Официальный импортёр на территории Республики Беларусь.
213814, Могилёвская область, г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13А, ком. 2, +375 (29) 6612107,
+375 (29) 1144442.
<https://yatubel.by/>

Перемешивание перед использованием



Тщательное перемешивание всех цветов ЕС-1390 перед смешиванием

Срок годности после смешивания

4 часа при 20°C
Рабочая вязкость 13–15 секунд DYN-4

Удаление дефектов (нешлифуемая версия)

При незначительных дефектах нанесения (пылинки и т. д.) может быть обработан абразивным материалом Р500 для сухого шлифования и 1000 для шлифования с водой.

Последующее покрытие

Все материалы Easicoat

Толщина пленки

1 слой 5–7 мкм

Очистка оборудования

Специальные растворители для очистки.

VOC

Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 700 г/литр

Хранение

Срок хранения продукта определен, для закрытой упаковки при 20°C. и составляет 2 года.
Избегайте большого температурного колебания.

